

VUILLERMIN  
GUALTIERO




PIETRA VERDE DI COURTIL

# PIETRA VERDE DI COURTIL

Nome del materiale <i>Name of material</i>	Pietra Verde di Courtil
Zona di estrazione <i>Quarring location</i>	Loc. Courtil Comuni di Hône e Pontbozet - Valle d'Aosta - Italia
Tipo di materiale <i>Type of material</i>	PIETRA
Composizione mineralogica <i>Mynerallogical composition</i>	GNEISS Scistoso quarzoso-feldspastico
Impieghi prevalenti <i>Prevailing applications</i>	Edilizia esterna ed interna - Arredo urbano - Funeraria <i>For inner and outer use - Town and funeral fittings</i>

## Caratteristiche fisico meccaniche - *Physical-mechanical test*

Peso dell'unità di volume <i>Specific weight</i>	2.695 Kg/m <sup>3</sup>
Carico di rottura Kn <i>Breaking load Kn</i>	2.310
Resistenza a compressione Kg/cm <sup>2</sup> <i>Compression breaking load kg/cm<sup>2</sup></i>	3.390
Resistenza a compressione dopo cicli di gelività - Carico di rottura <i>Compression breaking load after freezing</i>	2.970
Resistenza a compressione <i>Compression breaking load</i>	3.500
Resistenza a flessione dist. cm.5 - Carico rottura Kg. <i>Flexing resistance dist. cm.5 - Braking load</i>	315
Resistenza a flessione Kg/cm <sup>2</sup> <i>Flexing resistance kg/cm<sup>2</sup></i>	335,2
Coefficiente di imbibizione <i>Imbibition coefficient</i>	0,070 %
Usura per attrito radente <i>Frictional wear test-coefficient</i>	0,96 %



**VUILLERMIN  
GUALTIERO**

### INDUSTRIA COMMERCIO MARMI E GRANITI

Sede legale e Stabilimento:  
Via Circonvallazione, 82 - 11029 Verrès (AO) Italia  
Tel. +39 0125.929060 - Fax +39 0125.920428

### CENTRO PIETRE SPACCO NATURALE

Fraz. Mure, 20 - 11020 Issogne (AO) Italia  
Tel. +39 0125.929060 - Fax +39 0125.960670

[vuillermine@vuillermine.com](mailto:vuillermine@vuillermine.com)

[www.vuillermine.com](http://www.vuillermine.com)